



INHOUDSOPGAVE

1233515 - GRIFFON ALU ZINCSPRAY SPUITBUS 400 ML NL/FR/EN.....	2
---	---

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

ALU-ZINCSPRAY

SNELDROGENDE ZINKCOATING MET ALUMINIUMKLEUR.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Zinkpoeder in oplosmiddelmengsel

Kleur: Aluminium

Bijzondere specificaties:

Overspuitbaar: direct na matslaan.

HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende zinkcoating met aluminiumkleur.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het beschermen (koud verzinken) van metalen tegen roest en corrosie zoals o.a. carrosserieën, lasnaden, hekwerken, gootbeugels en trappen. Ook voor het herstellen van beschadigingen van reeds verzinkt metaal.

EIGENSCHAPPEN

- Roest- en corrosiewerend
- Aluminiumkleurig
- Sneldrogend
- Elektrisch geleidend
- Temperatuurbestendigheid van - 30°C tot + 120°C
- Bevat 98% zuiver zink
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Natte vlekken verwijderen met thinner.

Droge vlekken verwijderen met verfabijt

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Roest, walshuid en loszittende verflagen verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Spuitbus goed schudden voor gebruik. Oppervlak gelijkmatig en dun inspraken op ca. 30 cm afstand. Het is beter om enkele dunne lagen aan te brengen dan één dikke laag. De volgende laag binnen 10 minuten of 24 uur na de vorige laag aanbrengen. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat er alléén drijfgas vrijkomt.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met adviezen.